

Hechtprimer Metaal

AC 162150

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Product

Hechtprimer voor metaal.

Leverbaar in: Wit AC 262150.3 en Kleurloos AC 162150.1

Productbeschrijving

Hechtprimer op basis van phenolharsen en polyvinylbutyral

Toepassingsgebied

Snel drogende 1K hechtprimer voor op diverse metalen zoals staal, aluminium en zink op basis van phenolharsen en polyvinylbutyral. Vooraf hechtingproef nemen.

Technische gegevens

Glansgraad	n.v.t.
Kleur	Kleurloos/wit
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	SO 662263
Leveringsviscositeit	25-40 sec.
Spuitviscositeit	25-40 sec.
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 19 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Hechtprimer Metaal

AC 162150

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Verwerking

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1
Opbrengst per laag	70 – 100 gr/m ²
Maximale opbrengst	120 gr/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	Goed reinigen
Toepasbaar op gebleekt hout	n.v.t.
Lichtechtheid	n.v.t.
Lak schuren	n.v.t.
Optimale vochtgehalte hout	n.v.t.
Droging	20 min. stofdroog 180 min. overspuitbaar Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

Verpakking

10 kg

Veiligheid, normen en bestendigheid

Gevarencode: UN code 1263, Paint , 3, VG II (D/E), GGVS/ADR.

Info zie: Veiligheidsblad.

