

Hydroleo

OL HN010MK

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Product

Waterverdunbare 1 K Hydro Olie

Productbeschrijving

Hydro Olie combineert de onmiskerbare natuurlijke uitstraling van geoliede oppervlakken met een snelle en veilige, industriële of handmatige verwerking. Lange droogtijden en het risico op zelfontbranding behoren met deze waterverdunbare olie tot het verleden.

Toepassingsgebied

Hout- en meubel industrie.

Technische gegevens

Glansgraad	Mat
Kleur	kleurloos
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	n.v.t.
Leveringsviscositeit	12-14 sec. Din 4mm 20 graden Celcius
Vaste stoffen gehalte	ca. 21 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Hydroleo

OL HN 010MK

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Verwerking

Applicatie methode	Opbrengen met een pluisvrije doek, Pad of spuiten (airless,airmix,bekerpistool)
Aantal lagen	2-3 lagen
Opbrengst per laag	30-50 gr/m ²
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Schuurbaar	Na ca. 60 min.bij 20 graden Celcius
Tussen schuren	P 320
Droging	Ca. 60 min. bij 20 graden Celcius
Algemene informatie	Volle belasting van de behandelde oppervlak na 3-5 dagen.

Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren

Verpakking

1, 5 of 25 Kg verpakking.

Veiligheid, normen en bestendigheid

Voldoet aan de normen DIN 68861.1C, EN 71/Deel 3. Vrij van zwaar metalen. Voldoet tevens voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.

Gevarencode: Geen ADR, (-), GGVS

Info zie: Veiligheidsblad

