

Plantulose

Grondlak 170380

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Product

Plantulose grondlak 170380, is een kleurloze snel drogende en goed schuurbare grondlak, met een hoog vullend vermogen.

Productbeschrijving

1 K Blanke grondlak op basis van Nitrocellulose.

Toepassingsgebied

Hoge kwaliteit blanke grondlak voor hout of meubel industrie.

Technische gegevens

Glansgraad	n.v.t.
Kleur	Kleurloos
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	NC verdunning SO 600239 NC verdunning SO 602020 AC verdunning SO 660110
Leveringsviscositeit	35-40 sec.
Spuitviscositeit	17-40 sec.
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 28 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Plantulose

Grondlak 170380

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
 T +31 (0) 26 388 21 02
 F +31 (0) 26 364 41 51
 Email: info@plantag.nl
 Website: www.plantag.nl

Verwerking

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1 a 2 lagen
Opbrengst per laag	90 – 120 gr/m ²
Maximale opbrengst	120 gr/m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ⁰
Reinigingsverduunning	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	nee
Lichtechtheid	beperkt
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %
Droging	8 min. stofdroog 30 min Licht schuurbaar 60 min goed schuurbaar en overspuitbaar. Geforceerde droging reduceert het drogen sterk.

Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

Verpakking

30 of 200 liter

Veiligheid, normen en bestendigheid

Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VGII, (D/E), GGVS/ADR
 Info: Zie veiligheidsblad.

