

Plaquadur 1K

Blanke lak 174254.30

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Product

Kleurloze water gedragen lak op basis van acrylaat dispersies. Deze lak kenmerkt zich door goede vloeïng en helderheid, snel en goed schuurbaar.

Plaquadur is een milieu vriendelijk alternatief voor de conventionele lak systemen met minder dan 3% oplosmiddel.

Productbeschrijving

1 K blanke aflak

Toepassingsgebied

Als grond en aflak voor hoogwaardige hout en meubelafwerking.

Technische gegevens

Kleur	Blank
Glansgraad	30 zijdemat
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	5 a 10 % water indien nodig.
Leveringsviscositeit	40 – 45 sec dincup 4
Spuitviscositeit	20 – 45 sec dincup 4
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 33 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren. Vermijd contact met ijzer, koper, zink en aluminium of andere gelijksoortige legeringen te vermijden.

Plaquadur 1K

Blanke lak 174254

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Verwerking

Applicatie methode	Spuiten of rollen met verf roller.
Aantal lagen	2 lagen
Opbrengst per laag	100 – 120 gram/m ²
Maximale opbrengst	150 gr/m
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C ^o
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C ^o
Reinigingsverduunning	water
Voorbehandeling ondergrond	P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	nee.
Lichtechtheid	ja
Lak schuren	P 320.
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	15 min. stof droog. 40 min. beperkt schuurbaar. 2 uur schuurbaar. Na 16 uur stapelbaar. Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

Verpakking

25 kg

Veiligheid, normen en bestendigheid

Voldoet aan de normen DIN 53211/4
Geen ADR

