

# Plaquadur 2K

## Natuureffectlak WA 377374.3

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem  
T +31 (0) 26 388 21 02  
F +31 (0) 26 364 41 51  
Email: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

## Product

Plaquadur 2 K natuur effect lak is een milieu vriendelijk alternatief voor de conventionele lak systemen met minder dan 3% oplosmiddel. Deze lak geeft een zéér natuurlijke uitstraling met prima bescherming.

## Productbeschrijving

2K Acrylaatlak

## Toepassingsgebied

In te zetten als grond en aflak voor hoogwaardige hout en meubelafwerking.

## Technische gegevens

Kleur	Blank
Glansgraad	0-5
Mengverhouding	100 delen Plaquadur 77374.3 + 10 delen Plaquadur verharder 75109.6 Lak en verharder goed mengen en na het mengen ca 5 a 10 minuten laten rusten voor met spuiten te beginnen
Verdunning	5 a 10 % water indien nodig.
Leveringsviscositeit	25 – 30 sec dincup 4
Spuitviscositeit	25 – 30 sec dincup 4
Potlife	Ca. 4 uur bij 20 <sup>0</sup> °C
Vaste stoffen gehalte	ca. 30 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren. Vermijd contact met ijzer, koper, zink en aluminium of andere gelijksoortige legeringen.

# Plaquadur 2K

## Natuureffectlak WA377374.3

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem  
 T +31 (0) 26 388 21 02  
 F +31 (0) 26 364 41 51  
 Email: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
 Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

## Verwerking

Applicatie methode	Spuiten of rollen met verf roller.
Aantal lagen	2 lagen
Opbrengst per laag	100 – 120 gram/m <sup>2</sup>
Maximale opbrengst	150 gr/m
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C <sup>o</sup>
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C <sup>o</sup>
Reinigingsverduunning	water
Voorbehandeling ondergrond	P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	n.v.t.
Lichtechtheid	ja
Lak schuren	P 320.
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	30 min. stof droog. 2 uur beperkt schuurbaar. 4 uur schuurbaar. Na 16 uur stapelbaar. Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

## Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

## Verpakking

25 kg

## Veiligheid, normen en bestendigheid

Voldoet aan de normen DIN 68861.1B  
 Geen ADR

