

Productinformatie

1K Hecht- Primer

162150.1

Zuurhoudende samenstelling op basis van phenolharsen en polyvinylbutyral.

Snel drogende 1K primer met zeer goede hechtings eigenschappen op verscheidene metaalondergronden en een goede tussenhechting voor de volgende laklagen.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Plantag Coatings Groep BV

Delta 32
6825 MS Arnhem
Postbus 2011
6802 CA Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102
F +31 (0)26 36 44 151
info@plantag.nl

www.plantag.nl



Toepassingsgebied

Hechtprimer voor staal, aluminium en zink.
LET OP! Voor gebruik praktijkproef nemen.

Technische gegevens

Glansgraad	Geen.
Kleurtint	Blank.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	Plathan-verdunning SO 662263.
Reiniging	n.v.t.
Vlampunt	< 21 °C.
Dichtheid	0,89 g/m ³
Leveringsviscositeit	55 - 65 sec DIN 53211 4mm.
Spuitsviscositeit	20 - 65 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 32,00 %.

Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten. Metaalondergronden moeten voor gebruik goed gereinigd worden. Het wordt aangeraden om een hechtingstest te doen met opvolgende laklagen.
Opbrengst	70 - 100 g/m ² .
Droogtijden	20 min = stofdroog. 180 min = overlakbaar.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG II, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.