

Productinformatie

Placrylat Grondlak aromaatvrij

369891.3

2 componenten op basis van acrylaatharsen, aromaatvrij.

Placrylat geeft aan uw ondergrond zeer goede oppervlakte eigenschappen.

Snel en goed schuurbaar.

De lak is niet vergelend en geeft een zeer hoge vulling.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Plantag Coatings Groep BV

Delta 32
6825 MS Arnhem
Postbus 2011
6802 CA Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102
F +31 (0)26 36 44 151
info@plantag.nl

www.plantag.nl



Toepassingsgebied

Als grondlak voor plaatmateriaal zoals MDF of licht paraffine houdende substraten zoals PAF. Tevens als isoleer grondlak voor grenen ondergronden om de knoestdoorslag te minimaliseren.

Technische gegevens

Glansgraad	Geen.
Kleurtint	Kleurloos.
Mengverhouding	100 gewichtsdelen lak op 15 gewichtsdelen verharder VC 562376 of 15 gewichtsdelen verharder VC 570529 (aromaatvrij) in geval paraffine houdend.
Verdunning	AC verdunning SO 660110 of AC verdunning SO 602083 (aromaatvrij) in geval paraffine houdend.
Reiniging	Verdunning SO 602020 / 602089.
Vlampunt	< 21 °C.
Dichtheid	0,96 g/m ³ bij 20 °C.
Leveringsviscositeit	30 - 34 sec DIN 53211 4mm.
Spuitsviscositeit	17 - 28 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	ca. 8 uur bij 20 °C.
Vaste stoffen gehalte	ca. 33,30 %

Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten.
Opbrengst	100 - 125 g/m ² als grondlak.
Droogtijden	30 min = stofdroog. 120 min = beperkt schuurbaar. 180 min = schuurbaar.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG II, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.