

Productinformatie

Placrylat Kleurloze Aflak Zijdemat hv

370630

2 componenten op basis van acrylaatharsen.

Placrylat geeft aan uw ondergrond zeer goede oppervlakte eigenschappen.

De lak voldoet aan NEN 71, deel 3 (afgifte van chemische elementen, en kinderspeelgoed).

De lak is niet vergelend en geeft een zeer hoge vulling.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Plantag Coatings Groep BV

Delta 32
6825 MS Arnhem
Postbus 2011
6802 CA Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102
F +31 (0)26 36 44 151
info@plantag.nl

www.plantag.nl



Toepassingsgebied

Als aflak voor diverse houtsoorten.

Technische gegevens

Glansgraad	Glans 30.
Kleurtint	kleurloos.
Mengverhouding	100 gewichtsdelen lak op 12 gewichtsdelen verharder VC 562376.
Verdunning	AC verdunning SO 660110.
Reiniging	Verdunning SO 602020 / 602089.
Vlampunt	< 21 °C.
Dichtheid	0,94 g/m ³ bij 20 °C.
Leveringsviscositeit	28 - 30 sec DIN 53211 4mm.
Spuitviscositeit	23 - 25 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	ca. 24 uur bij 20 °C.
Vaste stoffen gehalte	ca. 27,00 %

Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten.
Opbrengst	100 - 125 g/m ² als aflak.
Droogtijden	10 min = stofdroog. 60 min = beperkt schuurbaar. 120 min = schuurbaar. Stapelbaar bij normale opbrengst na ca. 24 uur. Geforceerde droging reduceert de droogtijden sterk.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG II, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.