

# Eco natuurolie

178293.7

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem  
T +31 (0) 26 388 21 02  
F +31 (0) 26 364 41 51  
Email [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
[www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

## Product

Eco natuurolie 178293.7.

## Productbeschrijving

Eco natuurolie is het milieuvriendelijk alternatief voor de afwerking van hout en meubelen. Eco natuurolie, op basis van natuurlijke grondstoffen, heeft uitstekende impregnerende-eigenschappen en waterbestendigheid. Het geeft een zeer mooie aantekening van het hout. Voor zowel binnen als buiten toepassing.

De Eco natuurolie kan zowel als 1k of als 2k gebruikt worden.

## Toepassingsgebied

Parket-, hout- en meubelindustrie.

## Technische gegevens

Glansgraad	Mat.
Kleur	In diverse trendkleuren leverbaar.
Mengverhouding	Bij gebruik als 2K, max. 5% 01786 verharder toevoegen.
Verdunning	N.v.t.
Leveringsviscositeit	45-55 sec. Din 53211/ 4 mm.
Potlife	Bij gebruik als 2k, 16 uur. Na inmengen van de verharder 01786, verpakking niet meer afsluiten.
Vaste stoffen gehalte	Ca. 87 % DIN 53216.
Opslagstabiliteit	In de originele ongeopende verpakking, vorstvrij, 6 maanden.

# Eco natuurolie

178293.7

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

## Verwerking

Applicatie methode	Opbrengen met een pluisvrije doek, pad of spuiten.
Aantal lagen	1 à 2 lagen.
Opbrengst per laag	40-60 g/ m <sup>2</sup>
Voorbehandeling ondergrond	Minimaal P120.
Schuurbaar	Na ca. 12 uur.
Tussen schuren	P320.
Droging	Bij voorkeur 1 nacht over bij 20 C <sup>0</sup> .
Algemene informatie	Voor de volle belasting adviseren we om de olie 5 dagen te laten drogen.

## Beschikking

Afval van lakken en olie als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

## Verpakking

Meerdere verpakkingseenheden mogelijk (o.a. 1 of 5 of 10 kg verpakking).

## Veiligheid, normen en bestendigheid

De gebruikte doeken met de olie kunnen tot zelfontbranding komen door broei. De gebruikte doeken in een goed geventileerde ruimte uit te hangen en na 48 uur af te voeren bij het normale afval. Ook kunnen de gebruikte doeken in een vat met water onder gedompeld worden.

Eco natuurolie verbetert de oppervlaktebescherming binnen en buiten. De duurzaamheid van de coating is afhankelijk van de conditie van het hout, voorafgaand aan coating, applicatiedikte en klimaatomstandigheden. Onder deze omstandigheden moet het oppervlak elke 1 tot 2 jaar worden vernieuwd.

Eco natuurolie is getest overéénkomstig DIN 68861-1B, EN 71/Deel 3 Vrij van Zwaar metalen.

