

# Hydroleo

## OL HN010MK

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem  
T +31 (0) 26 388 21 02  
F +31 (0) 26 364 41 51  
Email: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

### Product

Water verdunbare 1 K Hydro Olie.

### Productbeschrijving

Hydro Olie combineert de onmiscbare natuurlijke uitstraling van geoliede oppervlakken met een snelle en veilige, industriële of handmatige verwerking. Lange droogtijden en het risico op zelfontbranding behoren hiertoe van het verleden.

### Toepassingsgebied

Hout- en meubel industrie.

### Technische gegevens

Glansgraad	Mat
Kleur	Kleurloos
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	n.v.t.
Leveringsviscositeit	12-14 sec Din 4mm 20 graden Celsius
Vaste stoffengehalte	Ca. 21%
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats.

# Hydroleo

## OL HN 010MK

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem  
T +31 (0) 26 388 21 02  
F +31 (0) 26 364 41 51  
Email: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

### Verwerking

Applicatie methode	Opbrengen met een pluisvrije doek, Pad of spuiten(airless,airmix,bekerpistool)
Aantal lagen	2-3 lagen
Opbrengst per laag	30-50 gr/m <sup>2</sup>
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Schuurbaar	Na ca. 60 min. bij 20 graden Celcius
Tussen schuren	P 320
Droging	ca. 60 min. 20 graden Celcius
Algemene informatie	volle belasting van de behandelde oppervlak na 3- 5 dagen .

### Beschikking

Afval als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren

### Verpakking

1, 5 of 25 Kg verpakking.

### Veiligheid, normen en bestendigheid

Voldoet aan de normen DIN 68861.1C, EN 71/Deel 3. Vrij van zwaar metalen. Voldoet tevens voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.

Gevarencode: Geen ADR, (-), GGVS

Info zie: Veiligheidsblad

