

Plaquadur 1K

Zijdemat 174254.30

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
T +31 (0) 26 388 21 02
F +31 (0) 26 364 41 51
Email: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Product

Kleurloze water gedragen lak op basis van acrylaat dispersies.

Productbeschrijving

Deze blanke lak kenmerkt zich door de goede vloeijing en helderheid, is snel en goed schuurbaar. Plaquadur is een milieuvriendelijk alternatief voor de conventionele laksystemen met minder dan 3% oplosmiddel.

Toepassingsgebied

Als grond- en aflak voor hoogwaardige hout- en meubelafwerking.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Kleur | Kleurloos |
| Glansgraad | 30 zijdemat |
| Mengverhouding | N.v.t. |
| Verdunning | Indien nodig 5 à 10 % water. |
| Leveringsviscositeit | 70 – 80 sec dincup 4 |
| Spuitviscositeit | 20 – 45 sec dincup 4 |
| Potlife | N.v.t. |
| Vaste stoffen gehalte | Ca. 31 % |
| Opslagstabiliteit | In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren. Vermijd contact met ijzer, koper, zink en aluminium of andere gelijksoortige legeringen. |

Plaquadur 1K

Zijdemat 174254.30

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Delta 32, 6825 MS Arnhem
 T +31 (0) 26 388 21 02
 F +31 (0) 26 364 41 51
 Email: info@plantag.nl
 Website: www.plantag.nl

Verwerking

| | |
|-----------------------------|---|
| Applicatie methode | Spuiten of rollen met verfroller. |
| Aantal lagen | 2 lagen |
| Opbrengst per laag | 100 – 120 gram/ m ² |
| Maximale opbrengst | 150 gr/ m ² |
| Optimale temp. Spuiterij | 16-18 °C |
| Optimale luchtvochtigheid | 60 % |
| Materiaal temperatuur | 16-20 °C |
| Reinigingsverduunning | Water |
| Voorbehandeling ondergrond | P 120 |
| Toepasbaar op gebleekt hout | Nee |
| Lichtechtheid | Ja |
| Lak schuren | P 320 |
| Optimale vochtgehalte hout | 12-14 %. |
| Droging | 15 min. stof droog. 40 min. beperkt schuurbaar. 2 uur schuurbaar. Na 16 uur stapelbaar. Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk. |

Beschikking

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

Verpakking

25 kg.

Veiligheid, normen en bestendigheid

Voldoet aan de normen DIN 68861-1B
 Gevarencode: Geen ADR, (-), GGVS.
 Info: Zie veiligheidsblad.

