

Hydropal Plus

Mat HC270MK-8V003903

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

HYDROPAL PLUS is een 1-componenten watergedragen laksysteem voor intensief gebruikte oppervlakken waar hoge eisen aan gesteld worden met betrekking tot mechanische en chemische belasting. Hydropal Plus kenmerkt zich door een goed vullend vermogen en schuurbaarheid. Tevens heeft dit product een zeer goede UV bescherming door de UV-Filters.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de meubelindustrie, keukenindustrie* en interieurbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Kleurloos/transparant
Glansgraad	mat
Mengverhouding	NVT
Verdunning	Water
Leveringsviscositeit	450-550 mili Pascal Rotatieviscositeit bij 20 °C
Spuitviscositeit	450-550 mili Pascal Rotatieviscositeit bij 20 °C
Vaste stofgehalte	24,3 %
Potlife	NVT
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

Hydropal Plus

Antiekmat HC270MK-8-V003903

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	2-3
Opbrengst per laag	90-130 gram/m ²
Optimale temp. Spuiterij	18-26 C ⁰
Optimale luchtvochtigheid	40-65%
Materiaal temperatuur	18-26 C ⁰
Reinigingsverduunning	Water
Voorbehandeling ondergrond	P 120-P220
Lichtechtheid	bevat UV-Filter
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	7-10 %.
Droging	10 min. stof droog, schuurbaar na 3 uur bij 20°-23°C RV 40-65% Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

25 Kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

*bij toepassingsgebied keukenafwerking wordt 4% Additief, 88160-0-0000 geadviseerd om optimale oppervlakte eigenschappen te verkrijgen. Na inmengen van additief, blijft de HC270MK-8V003903, 8 uur verwerkbaar.

Gevarencode: geen ADR

Laksysteem voldoet aan bestendigheid norm: Ö-norm A 1605-12, 1-B1 en tevens aan DIN 4102-B1 Brandvertragend (Keurmerk P-BWU03-1-1.6.5.449)

Ö-norm A 3800 deel 1

Info: Zie veiligheidsblad.