

Hechtprimer

AC 161283.1

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

1K kleurloze hechtprimer

Hechtprimer op basis van gechloreerd polyolefine voor verschillende kunststoffen.

TOEPASSINGSGBIED

Sneldrogende hechtprimer voor diverse kunststoffen zoals PE, PP en PVC. Om de tussenhechting van de ondergrond en afwerking te waarborgen. Door de diversiteit aan samenstelling van kunststoffen, wordt vooraf, een hechtingsproef geadviseerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	transparant
Glansgraad	N.v.t.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	n.v.t.
Leveringsviscositeit	ca. 11 sec
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	Ca. 2,5 %
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 12 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.

Hechtprimer

AC 161283.1

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten
Aantal lagen	1
Opbrengst per laag	10 – 30 gram/ m ²
Maximale opbrengst	30 gr/ m ²
Optimale temp. Spuiterij	16-18 °C
Optimale luchtvochtigheid	60 %
Materiaal temperatuur	16-20 °C
Reinigingsverdunding	SO 602020
Voorbehandeling ondergrond	De te behandelen ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn. Ontvetten met SO 602020
Lak schuren	n.v.t.
Optimale vochtgehalte hout	n.v.t.
Droging	30-60 sec Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

10 Kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Gevarencode: UN 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR
Info: Zie veiligheidsblad.